

Результаты испытаний

Щелочестойкость тарельчатого дубеля WBD 60x100x52

| Наименование показателя | Начальная , Н | После воздействия щелочи , Н | После 75 циклов морозостойкости |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Нагрузка при растяжении, кг | 1225,3 | 1208,6 | 1267,5 |
| | 1108,5 | 1331,2 | 1269,4 |
| | 1155,6 | 950,6 | 1340,0 |
| | 1387,1 | 1193,9 | 1469,5 |
| | 1229,2 | 1440,1 | 1464,6 |
| | 1221,3 | 1279,2 | 1322,4 |
| | 1283,1 | 1203,7 | 1277,3 |
| | 1169,4 | 1194,9 | 1293,9 |
| | 1223,3 | 1215,5 | 1321,4 |
| | 1186,0 | 1253,7 | 1305,7 |
| | Среднее значение 1218,9 Н | Среднее значение 1227,1 Н | Среднее значение 1333,2 Н |
| Изменение нагрузки после воздействий, % | - | 0,7% | 9,4% |

